COLLE AÉROSOL
COLLE DE CONTACT EN AÉROSOL

DESCRIPTION DU PRODUIT
Colle de contact en aérosol.

DOMAINE D'APPLICATION
Pour la fixation permanente ou temporaire de papier, carton, photos, posters, reproductions, collages, feuilles de métal (feuille aluminium) et pour la fixation temporaire de pochoirs. Convient aussi pour le collage de matériaux d'isolation ou décoration, tels que la mousse polyéther/caoutchouc mousse (insonorisation, coussins de meuble) feutre, textile, cuir, liège, mousse polystyrène (tempex), entre eux et sur bois, panneaux de fibre de bois, aggloméré, verre, béton et métaux.

PROPRIÉTÉS
· Pour des fixations permanentes et temporaires
· Usage pratique
· Rapide et forte
· Résiste à l' humidité

PRÉPARATION
Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures inférieures à +10°C.
Pré-traitement des surfaces: Les deux parties doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.

MISE EN OEUVRE
Consommation: 5 m2/l,application sur deux faces.
Mode d'emploi:
Bien agiter l'aérosol avant emploi.
Fixation solide comme une roche: Prise immédiate: Appliquer la colle sure les deux faces. Laisser sécher pendant au moins 10 minutes, joindre les parties et bien appuyer ou tapoter bien. Il n'est plus possible de repositionner.
Repositionnable: Il est également possible d'appliquer la colle sur une seule face et de joindre les parties immédiatement. Il est possible de repositionner dans les 5 minutes, temps de séchage 24 heures. Fixation réutilisable: Appliquer la colle sur une seule face (pas le support). Laisser sécher pendant au moins 20 minutes, joindre les parties et appuyer. L'objet encollé est devenu autocollant et peut être détaché et remis sans peine par après.
Taches/restes: Enlever des taches immédiatement avec de la benzine. Laisser tremper des taches séchées dans de la benzine.
Astuces: Après la vaporisation, tenir l'aérosol à l'envers et enfoncer la buse jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus de colle, mais uniquement du gaz propulseur, afin d'éviter que le bouchon se bouche.
Points d'attention: Les données techniques indiquées s'appliquent à la colle de base sans gaz propulseur. Après la vaporisation, tenir l'aérosol à l'envers et enfoncer la buse jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus de colle, mais uniquement du gaz, afin d'éviter que le bouchon ne se bouche.

TEMPS DE SÉCHAGE
Temps de séchage: Ca. Fixation permanente: 10 minutes. Fixation temporaire: 20 minutes.

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Résistance à l'humidité: Bonne
Résistance à la température: -40°C jusqu'à +50°C
Résistance chimique: Bonne

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matière première de base: Caoutchouc SBR
Couleur: Transparent
Viscosité: Liquide
Teneur en solides: Ca. 22 %
Densité: Ca. 0.72 g/cm^3

CONDITIONS DE STOCKAGE
Au moins 24 mois après production Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.